(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



© Gebrauchsmuster

U 1

G 93 14 788.0 Rollennummer (11)7/00 D06N Hauptklasse (51) 7/12 **B32B** 5/26 Nebenklasse(n) B32B 7/06 **B32B** Zusätzliche // CO9J 5/06 Information 30.09.93 Anmeldetag (22) Eintragungstag 02.02.95 (47) Bekanntmachung (43)im Patentblatt 16.03.95 Bezeichnung des Gegenstandes (54) Selbstliegender Teppichbelag Name und Wohnsitz des Inhabers Longlife Teppichboden Berndt Cleven GmbH & Co, (73)41334 Nettetal, DE Name und Wohnsitz des Vertreters von Kreisler, A., Dipl.-Chem.; Selting, G., (74) Dipl.-Ing.; Werner, H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Fues, J., Dipl.-Chem. Dr. rer. nat.; Böckmann gen. Dallmeyer, G., Dipl.-Ing.; Hilleringmann, J., Dipl.-Ing.; Jönsson, H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Meyers, H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Weber, T., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat., Pat.-Anwälte, 50667 Köln Deichmannhaus am Hauptbahnhof D-50667 KÖLN

von Kreisler Selting Werner - Postfach 102241 - D-50462 Koln

Longlife Teppichboden
Berndt Cleven GmbH & Co.

4054 Nettetal 1

3

Patentanwälte

Dr.-Ing. von Kreisler † 1973

Dipl.-Chem. Alek von Kreisler Dipl.-Ing. Günther Selting Dr. Hans-Karsten Werner Dr. Johann F. Fues Dipl.-Ing. Georg Dallmeyer Dipl.-Ing. Jochen Hilleringmann Dr. Hans-Peter Jönsson Dr. Hans-Wilhelm Meyers Dr. Thomas Weber

Sg/Co 931794de 29. September 1993

Selbstliegender Teppichbelag

Die Erfindung betrifft einen selbstliegenden Teppichbelag als Teppichfliese oder Bahnware.

Selbstliegende Teppichbeläge, die ohne Kleber auf dem Boden verlegt werden, müssen ein relativ hohes Flächengewicht haben und dimensionsstabil sein. Daher haben derartige Teppichbeläge eine Beschwerungsschicht, die z.B. aus Bitumen oder PVC besteht. Auf der Oberseite der Beschwerungsschicht befindet sich die Nutzschicht aus einem Filz-, Schlingen- oder Velourmaterial und an der Unterseite ist häufig eine Ausgleichsschicht vorgesehen, die die verformende Wirkung der Nutzschicht ausgleicht, um Aufwölbungen des liegenden Teppichbelages zu vermeiden (Bimetalleffekt).

Ein selbstliegender Teppichbelag ist bekannt aus EP 0 538 625 Al. Bei diesem Teppichbelag besteht die Beschwerungsschicht aus einem Filzmaterial. Die Fasern dieses Filzmaterials sind durch Vernadelung mit der

Telefon: (0221) 131041 Telex: 8882307 dopa d Telefax: (0221) 134297 (0221) 134661 Telegramm: Dompatent Köln

5

10

15

Konten/Accounts:
Saf. Oppenheim jr. & Cie.. Köln (BLZ 370 302 00) Kto. Nr. 10 760
Optijsche Bank AG, Köln (BLZ 370 700 60) Kto. Nr. 1165 018
Postgiro Köln (BLZ 370 100 50) Kto. Nr. 654-600



Nutzschicht verbunden, um den Einsatz chemischer Materialien (Klebemittel) bei der Herstellung des Teppichbelages zu verringern.

}

15


20

Die Entsorgung mehrschichtiger Teppichbeläge ist wegen der unterschiedlichen Materialien der einzelnen Schichten schwierig, weil eine sortenreine Trennung der Schichten mit wirtschaftlichen Methoden bisher nicht möglich ist. Daher können die Materialien auch nicht recyclet werden. Wenn die Schichten eines Teppichbodens miteinander vernadelt sind, sind sie derart ineinander verhakt, daß beim Auseinanderziehen eher die Filzschicht auseinanderreißt, als daß sie sich von der Nutzschicht löst.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen selbstliegenden Teppichbelag zu schaffen, der gute Gebrauchseigenschaften hat, d.h. sich im verlegten Zustand nicht wesentlich verformt, und dennoch leicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen.

Der erfindungsgemäße Teppichbelag besteht aus drei Schichten, nämlich der Nutzschicht, der Beschwerungsund der Ausgleichsschicht. Diese Schichten, an die unterschiedliche Anforderungen gestellt werden, bestehen
normalerweise aus unterschiedlichen Fasermaterialien.
Erfindungsgemäß sind die Schichten durch eine lösbare
Verklebung miteinander verbunden, z.B. durch einen
Heißschmelzkleber, Lösemittelkleber, Zwei-Komponentenkleber.





Vorzugsweise ist die chemische Herkunft des Klebers mit den zu verklebenden Materialien identisch oder nahe verwandt.

Im Falle eines Heißschmelzklebers ist es möglich, die Schichten mit einer Wärmebehandlung, bei der der Kleber schmilzt, exakt voneinander zu trennen, ohne daß Material der einen Schicht an der anderen Schicht haftet. Entsprechende wärmelösliche Kleber sind bekannt. Solche Kleber haben beispielsweise eine Schmelztemperatur in der Größenordnung von etwa 200 Grad Celsius. Die Erfindung ermöglicht durch Wärmebehandlung eine Trennung der Teppichbelagschichten und somit ein sortenreines Recycling der unterschiedlichen Materialien.

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die einzige Figur der Zeichnung ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.

In der Zeichnung ist schematisch ein Querschnitt durch den Teppichbelag dargestellt.

15

25

30

35

Der selbstliegende Teppichbelag weist eine obere Nutzschicht 10 auf, die aus einem Filz-, Web-, Tuftmaterial (evtl. Schlingenware oder Velourware) besteht. Die Nutzschicht hat eine hohe Verschleißfestigkeit und ein großes Wiedererholvermögen. Beispielsweise besteht die Nutzschicht 10, die eine Stärke von etwa 3 - 12 mm hat, aus einem Polyamidmaterial mit einem Flächengewicht von ca. 400 - 1.000 Gramm/Quadratmeter.

Unter der Nutzschicht 10 ist eine relativ dicke Beschwerungsschicht 11 aus einem Filzmaterial angeordnet. Eine solche Beschwerungsschicht ist für selbstliegende Teppichbeläge charakteristisch. Die Beschwerungsschicht





11 hat eine Stärke von etwa 3 bis 6 mm und sie besteht z.B. aus Polyesterfasern. Die Beschwerungsschicht hat ein relativ großes Flächengewicht von etwa $1300g/m^2$ bis $3000 g/m^2$.

5

10

15

20


25

Unter der Beschwerungsschicht 11 befindet sich die Ausgleichsschicht 12 (z. B. aus einem faserigen Vliesmaterial). Das Flächengewicht der Ausgleichsschicht 12 entspricht annähernd dem Trägergewicht der Nutzschicht 10 und weicht maximal um 50 % hiervon ab. Die Ausgleichsschicht hat die Aufgabe, Verziehungen des Teppichbelages zu vermeiden. Sie gleicht die verziehenden Wirkungen der Nutzschicht 10 auf die Beschwerungsschicht aus und verleiht dem Teppichbelag eine erhöhte Dimensionsstabilität. Die Ausgleichsschicht 12 hat eine Stärke, die wesentlich kleiner ist als diejenige der Beschwerungsschicht 11. Die Stärke der Ausgleichsschicht 12 beträgt maximal etwa 0,5 mm. Die Ausgleichsschicht besteht z. B. aus Polyester mit einem Flächengewicht von 110g/m². Vorzugsweise kann die Ausgleichsschicht aber auch aus Papier oder Polypropylen mit einem Flächenqewicht von ca. 80g/m² bestehen.

Die Nutzschicht 10 ist mit der Oberseite der Beschwerungsschicht 11 durch einen Kleber 13 verbunden. Ferner ist die Unterseite der Beschwerungsschicht 11 mit der Ausgleichsschicht 12 durch einen Kleber 14 verbunden. Die Kleber 13 und 14 sind z. B. Heißschmelzkleber, die bei einer Temperatur von ca. 200°C schmelzen.

30

Im Falle der Verwendung von Heißschmelzklebern wird der Teppichbelag zum Zerlegen in seine Bestandteile einer Wärmebehandlung bei einer Temperatur ausgesetzt, die oberhalb der Schmelztemperatur des Klebers liegt. Dann





lassen sich die einzelnen Schichten 10, 11 und 12 leicht voneinander trennen und sortenrein recyclen.

Analog können bei der Verwendung von Lösungsmittelklebern und Zwei-Komponentenklebern andere, die Verklebung aufhebende Verfahren eingesetzt werden.



Ansprüche

- 1. Selbstliegender Teppichbelag mit einer oberen Nutzschicht (10) und einer Beschwerungsschicht (11) aus Filzmaterial, dad urch gekennzeich chnet, daß unter der Beschwerungsschicht (11) eine dünne faserige Ausgleichsschicht (12) angeordnet ist und daß die Schichten (10,11,12) durch eine lösbare Verklebung (13,14) miteinander verbunden sind, um durch die Auflösung der Verklebung eine sortenreine Trennung der Schichten zu ermöglichen.
- 2. Selbstliegender Teppichbelag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kleber ein Heißschmelzkleber ist.
- 3. Selbstliegender Teppichbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Flächengewichte des Trägers der Nutzschicht (10) und der Ausgleichsschicht (12) um weniger als 50 % voneinander abweichen.
- 4. Selbstliegender Teppichbelag nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgleichsschicht (12) eine Stärke von maximal 0,5 mm hat.
- 5. Selbstliegender Teppichbelag nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgleichsschicht (12) aus Papier, Polypropylen oder Polyester besteht.





